

RECTICEL OÜ VAHTPOLÜURETAANI OMADUSED

SPETSIFIKATSIOON

MARK: E 25 145	
Kehtiv alates: 01.01.2009	
ISELOOMUSTUS	TESTIMISMEETOD
Värvus: Valge	
Mahukaal: 22,5 - 24,5 kg/m ³	ISO 845
Kõvadus: (ILD 40%) 145 N +/- 15%	EVS-EN ISO 2439 A
Jääkdeformatsioon: 50% Max: 5%	ISO 1856
RECTICEL OÜ poolt toodetava porolooni tähistuses kaks esimest numbrit tähendavad mahukaalu: kilogrammi / kuupmeetri kohta, järgmised kolm numbrit pehmust / kõvadust	
kasutusala	Soovitav kasutada
	... 60kg 60...80kg 80...100kg üle 100kg
istmepolster	x
seljatoe polster	x
käetoe polster	x
peatoe polster	
pinnapehmenus	x
madratsid	x

E-Post: myk@recticel.com