

RECTICEL OÜ VAHTPOLÜURETAANI OMADUSED

SPETSIFIKATSIOON

MARK: E 35 180	
Kehtiv alates: 01.01.2009	
ISELOOMUSTUS	TESTIMISMEETOD
Värvus: Punane	
Mahukaal: 32,5 - 34,5 kg/m ³	ISO 845
Kõvadus: (ILD 40%) 180 N +/- 15%	EVS-EN ISO 2439 A
Jääkdeformatsioon: 50% Max: 3%	ISO 1856
RECTICEL OÜ poolt toodetava porolooni tähistuses kaks esimest numbrit tähendavad mahukaalu: kilogrammi / kuupmeetri kohta, järgmised kolm numbrit pehmust / kõvadust	
kasutusala	Soovitav kasutada
	... 60kg 60...80kg 80...100kg üle 100kg
istmepolster	x
seljatoe polster	
käetoe polster	x x
peatoe polster	
pinnapehmendus	
madratsid	x

