

RECTICEL OÜ VAHTPOLÜURETAANI OMADUSED

SPETSIFIKATSIOON

MARK: EP 25 125	
Kehtiv alates: 01.01.2009	
ISELOOMUSTUS	TESTIMISMEETOD
Värvus: Roheline	
Mahukaal: 22,5 - 24,5 kg/m ³	ISO 845
Kõvadus: (ILD 40%) 125 N +/- 15%	EVS-EN ISO 2439 A
Jääkdeformatsioon: 50% Max: 7%	ISO 1856
RECTICEL OÜ poolt toodetava porolooni tähistuses kaks esimest numbrit tähendavad mahukaalu: kilogrammi / kuupmeetri kohta, järgmised kolm numbrit pehmust / kõvadust	
kasutusala	Soovitav kasutada
	... 60kg 60...80kg 80...100kg üle 100kg
istmepolster	x x
seljatoe polster	
käetoe polster	x
peatoe polster	x
pinnapehmendus	x
madratsid	

