

RECTICEL OÜ VAHTPOLÜURETAANI OMADUSED

SPETSIFIKATSIOON

MARK: HR 40 090	
Kehtiv alates: 01.01.2009	
ISELOOMUSTUS	TESTIMISMEETOD
Värvus: valge	
Mahukaal: 37,5 - 39,5 kg/m ³	ISO 845
Kõvadus: (ILD 40%) 90 N +/- 15%	EVS-EN ISO 2439 A
Jääkdeformatsioon: 50% Max: 12%	ISO 1856
Mugavusfaktor: 2,3 - 2,9	ILD (65%:25%)
RECTICEL OÜ poolt toodetava porolooni tähistuses kaks esimest numbrit tähendavad mahukaalu: kilogrammi / kuupmeetri kohta, järgmised kolm numbrit pehmust / kõvadust	
kasutusala	Soovitatav kasutada
	... 60kg 60...80kg 80...100kg üle 100kg
istmepolster	x
seljatoe polster	x
käetoe polster	
peatoe polster	x x
pinnapehmendus	x
madratsid	x x

